

READY STICK™ EPÓXY PUTTY MASILLA READY STICK C/COBRE

READY STICK™ COBRE, es un compuesto epoxico con relleno de cobre, de fraguado rápido para reparaciones permanentes en sus proyectos. El relleno de cobre aumenta la dureza del epoxico mejorando la adherencia a superficies de cobre.

READY STICK™ COBRE, está listo para usar directamente desde el tubo. No es necesario medir (proporcionar), porque los componentes estan incorporados en forma de barra redonda con el componente epoxico en el exterior y el agente de curado en el núcleo.

READY STICK™ COBRE, es mezclable a mano, muy fácil de usar, endurece en pocos minutos.

READY STICK™ COBRE, una vez mezclado, forma un compuesto sólido que es muy duradero, resistente a muchos químicos, agua y temperaturas.

READY STICK™ COBRE, no contiene solvente o VOC, no es inflamable y no libera gases nocivos.

Cuando está fraguado **READY STICK™ COBRE**, resiste hidrocarburos, cetonas, alcoholes, ésteres, halo carbonos, agua salada y ácidos y bases diluidos.

Este producto no se recomienda para usar en un sistema de oxígeno o como sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Se puede cortar la porción que se necesita y mantener el resto para aplicaciones futuras.
- Amplio rango de temperatura
- Se puede aserrar, taladrar, lijar y pintar cuando está seco
- Elimina los goteos o chorreos de fluidos por fugas
- Excelente para reparaciones bajo agua
- Vida util de 3 a 5 minutos después de mezclar
- Mezcla a prueba de errores. reparaciones permanentes
- Se adhiere a superficies húmedas, y de fuga lenta.

APLICACIONES

Reparaciones de fontanería de cobre, canalones de cobre y bajantes, llena grietas y huecos en metal, bomba carcasas, soportes rotos o agrietados, tanques y recipientes, reparación de embarcaciones, bobinas y accesorios de aire acondicionado, reparaciones de tuberías de metal, tuberías de cobre y accesorios, etc.

PROPIEDADES FISICAS

- Tiempo de trabajo a 24 °C.....3 a 5 minutos
- Vida útil de almacenamiento a 25 °C.....24 meses
- Contenido de no volátil (%).....100
- Encogimiento (%).....< 1
- Densidad (gr/ cm3).....1,9
- Dureza, shore D (curado total, 24 hr).....80
- Resistencia eléctrica (mega ohm).....30.000
- Resistencia a la presión, (una vez curado).....80 a 100 psi
- Límites de temperatura ° C.....150

RANGO DE TEMPERATURA

Operación Continua: - 4° a 121 °C
Operación Intermitente: - 4° a 150 °C

INSTRUCCIONES

1. Para mejores resultados limpie el área de polvo, aceite o grasa y cree una rugosidad.
2. Corte la cantidad que requiere y mezcle con los dedos (genera calor), hasta obtener un color uniforme.
3. Aplique en la superficie inmediatamente (2 minutos máximos después de mezclado). Fuerce el producto a entrar en la fisura u orificio, rellene permitiendo un exceso de material.
4. Retire el exceso de material.
5. Para una mejor terminación, puede alisar con agua antes que esté totalmente curado.
6. Endurece en 10 a 15 minutos.
7. En 1 hora la mezcla esta dura como metal y se puede poner en servicio.

PRECAUCION: NO APLIQUE EN SUPERFICIES SOBRE 60°C

Consulte la ficha de seguridad del producto (MSDS) para mayor información.

PRESENTACION

Ready Stick con Cobre Tubo de 114 gr. (4 Oz.) Producto N° 34334

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: RESTIC LTDA.
FONO: 412248150 - CONCEPCION
ventas@restic.cl
www.restic.cl